



## Onderhoud van bestaand, onbekend schilderwerk

Van belang bij onderhoud en overschilderen van bestaand, onbekend schilderwerk is de keuze van de juiste producten. Indien het oppervlak reeds van een verfsysteem is voorzien, dan zijn er in principe twee mogelijkheden;

- Of er is een ééncomponent verfsysteem aangebracht
- Of er is een twee-componenten verfsysteem aangebracht

Door een doekje met Epifanes Polyester Ontvetter gedurende 15 minuten op het onbekend oppervlak te leggen is het verschil duidelijk te constateren: Werkt de ontvetter als een afbijtmiddel en gaat de lak rimpelen, dan heeft u te maken met een ééncomponent verfsysteem. Blijft de lak intact, dan is er vrijwel zeker sprake van een tweecomponenten verfsysteem.

In principe geldt, dat over een tweecomponent aflak, na reinigingen en dof schuren met waterproof no. 320 zowel een tweecomponenten als een ééncomponent aflak kan worden aangebracht, waarbij de noodzakelijke mechanische hechting wordt verkregen door de tweecomponenten ondergrond op te ruwen.

Een tweecomponenten (Poly-urethane) aflak echter kan in principe niet over een ééncomponent aflak worden aangebracht, aangezien de in de tweecomponenten aflak aanwezige oplosmiddelen als afbijt op de ééncomponent laag zullen inwerken. Dit kan worden voorkomen door op de ééncomponent ondergrond met de roller 1 dunne laag Epifanes Multi Marine Primer aan te brengen. Na min 48 uur (continue 18°C.) en bij voorkeur langer kan vervolgens met Epifanes Poly-urethane jachtlak worden afgewerkt.

Epifanes ééncomponent aflakken, zoals Mono-urethane, Epifanes Bootlak kleur en Epifanes Nautiforte kunnen, na reiniging en schuren van het reeds aanwezige systeem, over vrijwel ieder één- en tweecomponent verfsysteem worden aangebracht, ongeacht of dit een bestaand Epifanes systeem of een verfsysteem van een ander merk.