

## Eéncomponent zijdeglans interieur vernissysteem op kaal hout (mahonie / meranti)

Producten: Epifanes Vernis/Bootlak Blank + Eiglans Blank



+

### Eéncomponent zijdeglans interieur vernissysteem op kaal hout

	Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
<b>Product</b>	<b>EPIFANES Vernis / Bootlak blank</b>	<b>EPIFANES Vernis / Bootlak blank</b>	<b>EPIFANES Vernis / Bootlak blank</b>	<b>EPIFANES Eiglans blank</b>
<b>Aantal lagen</b>	1	1	1	2
<b>Verdunning</b>	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
<b>Percentage</b>	25%	5-10%	0-5%	0-5%
<b>Droogtijd per laag bij 18° C</b>	24 uur	24 uur	24 uur	12 uur
<b>Schuren met</b>	P220 - droog	P220 - droog	P280 - droog	P400 - nat
<b>Opmerkingen</b>	Dit is de 1 <sup>e</sup> hoogglans impregneerlaag. De natte laag evt. inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmessen.	Dit is de 2 <sup>e</sup> hoogglans impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Dit is de 3 <sup>e</sup> hoogglans impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting. In geval van open hout kunnen meer hoogglanslagen nodig zijn om de houtnerf volledig te vullen.	Tussen deze zijdeglanslagen handmatig schuren in de nerfrichting.

**Opmerking:** Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Epifanes Vernis kunnen ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear of 3 lagen Epifanes Hardhoutolievernis worden aangebracht.